




tesa® 68542

Informacja Produkcie



Dwustronna, przezroczysta taśma foliowa o grubości 50 µm

Opis produktu

tesa® 68542 to przezroczysta, dwustronna taśma samoprzylepna, składająca się z nośnika z PET oraz akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

tesa® 68542 wykazuje w szczególności

- Grubość: 50 µm
- Wysoki poziom przylegania
- Wysoką odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Dobrą obsługę w procesach konwersji.

Zastosowania

Taśmę tesa® 68542 wykorzystuje się do ogólnego montażu i laminowania w szczególności w branży elektronicznej.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	folia PET	• grubość całkowita	50 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości, akryl, zaawansowany akryl, akryl modyfikowany	• kolor	przezroczysty, przejrzysty

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	50 %	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	20 N/cm	• odporność na środki zmiękczające	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• przyczepność początkowa	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	100 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	średnia, dobra
• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	200 °C		



tesa® 68542

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	5 N/cm	• pet (początkowa)	5.2 N/cm
• abs (po 14 dniach)	6.1 N/cm	• pet (po 14 dniach)	5.8 N/cm
• aluminium (początkowa)	5 N/cm	• pp (początkowa)	2 N/cm
• aluminium (po 14 dniach)	6 N/cm	• pp (po 14 dniach)	5.3 N/cm
• pc (początkowa)	5.3 N/cm	• pvc (początkowa)	5.2 N/cm
• pc (po 14 dniach)	6.6 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	7.9 N/cm
• pe (początkowa)	2 N/cm	• stali (początkowa)	5 N/cm
• pe (po 14 dniach)	2.8 N/cm	• stali (po 14 dniach)	7.2 N/cm

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

Papier celofanowy PV20 z logo w kolorze brązowym/niebieskim (71 µm; 82 g/m²).

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=68542>