tesa® 61765

Informacja Produkcie

Wysokowydajna, dwustronna taśma foliowa w kolorze czarnym o grubości 100 µm

Opis produktu

tesa® 61765 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z czarnego PET oraz akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Cechy szczególne:
Grubość: 100 µm

- Wysoka siła wiązania
- Wysoka odporność na wypychanie
- Nadzwyczajna odporność na wstrząsy
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Czarny kolor.

Zastosowania

- Montaż soczewek w telefonach komórkowych
- Montaż paneli dotykowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

typ paska zabezpieczającego	papier powlekany
Materiał nośnika	folia PET
typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości, akryl, zaawansowany akryl, akryl modyfikowany
grubość całkowita	100 µm
kolor	czarny, beżowy
grubość paska zabezpieczającego	71 µm
kolor paska zabezpieczającego	biały z logo tesa

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

wydłużenie przy zerwaniu	50 %
odporność na rozciąganie	20 N/cm
Odporność na temperaturę, długotrwała	100 °C
Odporność na temperaturę, krótkotrwała	200 °C
odporność na wilgoć	bardzo dobra
odporność na środki zmiękczające	dobra
przyczepność początkowa	średnia, dobra
statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c	dobra
statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	dobra

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=61765

tesa® 61765

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- abs (początkowa) 9.2 N/cm
- abs (po 14 dniach) 11 N/cm
- aluminium (początkowa) 8.5 N/cm
- aluminium (po 14 dniach) 8.6 N/cm
- szkła (początkowa) 11.2 N/cm
- szkła (po 14 dniach) 11.7 N/cm
- pc (początkowa) 11.5 N/cm
- pc (po 14 dniach) 12.6 N/cm
- pe (początkowa) 5.3 N/cm
- pe (po 14 dniach) 5.4 N/cm
- pmma (początkowa) 11.3 N/cm
- pmma (po 14 dniach) 12.1 N/cm
- stali (początkowa) 9.7 N/cm
- stali (po 14 dniach) 9.8 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=61765