




tesa® 61775

Informacja Produkcie



Wysokowydajna, dwustronna taśma foliowa w kolorze czarnym o grubości 125 µm

Opis produktu

tesa® 61775 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z czarnego PET oraz akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Cechy szczególne:

Grubość: 125 µm

- Wysoka siła wiązania
- Wysoka odporność na wypychanie
- Nadzwyczajna odporność na wstrząsy
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Czarny kolor.

Zastosowania

- Montaż soczewek w telefonach komórkowych
- Montaż paneli dotykowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor | czarny, beżowy |
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość paska zabezpieczającego | 71 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości, akryl, zaawansowany akryl, akryl modyfikowany | • kolor paska zabezpieczającego | biały z logo tesa |
| • grubość całkowita | 125 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|--|----------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 50 % | • odporność na środki zmiękczające | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 20 N/cm | • przyczepność początkowa | średnia, dobra |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra |
| • odporność na wilgoć | bardzo dobra | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61775>



tesa[®] 61775

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	9.7 N/cm	• pc (po 14 dniach)	14.1 N/cm
• abs (po 14 dniach)	12.2 N/cm	• pe (początkowa)	5.2 N/cm
• aluminium (początkowa)	8.8 N/cm	• pe (po 14 dniach)	5.4 N/cm
• aluminium (po 14 dniach)	9.9 N/cm	• pmma (początkowa)	12.2 N/cm
• szkła (początkowa)	11.6 N/cm	• pmma (po 14 dniach)	13.6 N/cm
• szkła (po 14 dniach)	12.2 N/cm	• stali (początkowa)	11 N/cm
• pc (początkowa)	12.2 N/cm	• stali (po 14 dniach)	11.8 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61775>