

Informacja Produkcie

Dwustronna, przezroczysta taśma foliowa o grubości 80 µm

tesa® 68575 to przezroczysta, dwustronna taśma samoprzylepna, składająca się z nośnika z czarnej folii PET oraz masy klejącej o zwiększonej lepkości.

Cechy szczególne taśmy tesa® 68575

- grubość: 80 µm * duża siła wiązania i odporność na ścinanie
- nadzwyczajna jakość obsługi i obróbki dzięki bardzo mocnemu nośnikowi z PET
- bardzo dobra stabilność wymiarowa
- doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe

Główne zastosowanie

- Wymagające zastosowania montażowe, gdzie taśma powinna również poprawiać obsługę i umieszczanie wąskich wykrojników
- Montaż wąskich pasków folii lub pianki, gdzie taśma powinna również zapobiegać wydłużeniu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	folia PET	• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej
• kolor	przezroczysty	• wydłużenie przy zerwaniu	lepkości
• grubość całkowita	80 µm	• odporność na rozciąganie	60 %
			60 N/cm

Przylepność do

• stali (początkowa)	4.8 N/cm	• stali (po 14 dniach)	7.9 N/cm
• abs (początkowa)	3.3 N/cm	• abs (po 14 dniach)	6.7 N/cm
• aluminium (początkowa)	4.4 N/cm	• aluminium (po 14 dniach)	6.8 N/cm
• pc (początkowa)	5.2 N/cm	• pc (po 14 dniach)	7.6 N/cm
• pe (początkowa)	1.1 N/cm	• pe (po 14 dniach)	2.9 N/cm
• pet (początkowa)	3.7 N/cm	• pet (po 14 dniach)	4.6 N/cm
• pp (początkowa)	0.9 N/cm	• pp (po 14 dniach)	3.4 N/cm
• ps (początkowa)	3.9 N/cm	• ps (po 14 dniach)	5.1 N/cm
• pvc (początkowa)	3.9 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	8.0 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	200 °C	• odporność na starzenie (uv)	●●●●
• odporność termiczna długoterminowa	100 °C	• odporność na wilgoć	●●●●
• przyczepność początkowa	●●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●● średnia ● niska

tesa® 68575

Informacja Produkcje



Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

PV40: papier błyszczący z biało-czerwonym logotypem (71 µm)

PV57: dwustronne paski z PET (36 µm łatwo zdejmowalny od wewnątrz / 50 µm trudno zdejmowalny od zewnątrz)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=68575>