




tesa® 75405

Informacja Produkcie



Dwustronna i elastyczna czarna taśma z pianki akrylowej o grubości 50µm

Opis produktu

Dwustronna, czarna taśma tesa® 75405 jest wykonana z dobrze absorbującej wstrząsy, czarnej pianki akrylowej.

Właściwości produktu:

- Grubość: 50µm
- Bardzo duża wytrzymałość na wstrząsy
- Bardzo duża odporność termiczna
- Bardzo mocna siła łączenia
- Dobre właściwości zapobiegające podnoszeniu się taśmy na powierzchniach zagiętych
- Wodoszczelność
- Blokowanie światła w kierunkach x/y

Zastosowania

- Wymagające zastosowania montażowe, np. ryzyku uderzenia
- Montaż komponentów
- Montaż super cienkich ramek lub form o zakrzywionych kształtach
- Montaż form wodoszczelnych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | akryl | • kolor | czarny |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor paska zabezpieczającego | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • grubość paska zabezpieczającego | 50 µm |
| • grubość całkowita | 50 µm | • waga paska zabezpieczającego | 72 g/m ² |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|--|--------|
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • Odporność na temperaturę, długotrwała | 90 °C |
| • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 140 °C |
| • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=75405>



tesa[®] 75405

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

• aluminium (początkowa)	5.5 N/cm	• pc (po 3 dniach)	8.5 N/cm
• szkła (początkowa)	8.5 N/cm	• stali (początkowa)	9.1 N/cm
• szkła (po 3 dniach)	8.8 N/cm	• stali (po 3 dniach)	10.3 N/cm
• pc (początkowa)	7.5 N/cm		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=75405>