

Informacja O Produkcie

Dwustronna, przezroczysta, elastyczna taśma foliowa o grubości 12 µm

tesa® 68558 to przezroczysta, dwustronna taśma samoprzylepna, składająca się z cienkiego, elastycznego nośnika z folii PET oraz akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

tesa® 68558 wykazuje w szczególności

- Grubość: 12 µm
- Wysoki poziom przylegania w stosunku do małej grubości
- Doskonałą elastyczność i dopasowanie do zakrzywionych powierzchni
- Doskonałą odporność na wymagające warunki środowiskowe.

Główne zastosowanie

- Bardzo małe otwory strukturalne
- Montaż części przenoszących ciepło.

Informacje techniczne (średnie wartości)

Wartości w tej sekcji należy przyjąć jako przykłady i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.

Dane techniczne

• materiał nośnika	folia PET	• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości
• kolor	przezroczysty	• wydłużenie przy zerwaniu	50 %
• grubość całkowita	12 µm	• odporność na rozciąganie	7 N/cm

Przylepność do

• stali (początkowa)	3.8 N/cm	• stali (po 14 dniach)	4.9 N/cm
• abs (początkowa)	3.5 N/cm	• abs (po 14 dniach)	3.8 N/cm
• pc (początkowa)	4.0 N/cm	• pc (po 14 dniach)	4.6 N/cm
• pe (początkowa)	1.0 N/cm	• pe (po 14 dniach)	1.4 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	200 °C	• odporność na wilgoć	●●●●
• odporność termiczna długoterminowa	100 °C	• odporność na chemikalia	●●●●
• przyczepność początkowa	●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	●●●
• odporność na starzenie (uv)	●●●●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

- Przezroczysty pasek ochronny z PET PV 50 (50 µm; 72 g/m²).

tesa® 68558

Informacja O Produkcie



Disclaimer

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=68558>