




tesa[®] 77015 Bond & Detach



Informacja Produkcie

Dwustronna biała taśma o dużej przylepności i o grubości 150 µm, odporna na wstrząsy i usuwalna lekkim pociągnięciem

Opis produktu

Usuwalna lekkim pociągnięciem taśma tesa[®] 77015, składa się ze specjalnego rozciągliwego nośnika oraz wysokiej jakości substancji klejącej odpornej na wstrząsy.

Właściwości produktu:

*Grubość: 150 µm

- Wyjątkowa odporność na wstrząsy
- Wysoka przylepność
- Bardzo mocna siła łączenia
- Wysoka odporność na rozerwanie
- IPX8
- Łatwe usuwanie poprzez rozciąganie warstwy klejącej
- Możliwość usunięcia nawet po długim okresie łączenia
- Usuwanie bez pozostawiania śladów

Zastosowania

- Montaż baterii

* Trwały montaż komponentów w urządzeniach elektronicznych, z możliwością usuwania części do naprawy lub recyklingu

* Tymczasowe mocowanie komponentów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • kolor | biały |
| • Materiał nośnika | stretchable specjalty | • grubość paska | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | specjalność | • zabezpieczającego | |
| • grubość całkowita | 150 µm | • kolor paska zabezpieczającego | transparentny |



tesa[®] 77015

Bond & Detach

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 60 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | bardzo dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 90 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | bardzo dobra | • usuwanie po 14 dniach (23°C) | bardzo dobra |

Siła przyczepności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|---------|
| • aluminium (początkowa) | 9 N/cm | • pe (początkowa) | 7 N/cm |
| • aluminium (po 14 dniach) | 10 N/cm | • pe (po 14 dniach) | 8 N/cm |
| • magnezu (początkowa) | 8 N/cm | • stali (początkowa) | 10 N/cm |
| • magnezu (po 14 dniach) | 9 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 10 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.