tesa® 75410

Informacja Produkcie



Dwustronna i elastyczna taśma z pianki akrylowej o grubości 100 µm, czarna

Opis produktu

Dwustronna, czarna taśma tesa® 75410 jest wykonana z dobrze absorbującej wstrząsy, czarnej pianki akrylowej.

Właściwości produktu:

- Grubość: 100 µm
- Bardzo duża wytrzymałość na wstrząsy
- Bardzo duża odporność termiczna
- Bardzo mocna siła łączenia w szerokim zakresie temperatur
- Dobre właściwości zapobiegające podnoszeniu się taśmy na powierzchniach zagiętych
- Wodoszczelność
- Blokowanie światła w kierunku x/y

Zastosowania

- Do zastosowań montażowych z wysokimi wymaganiami odporności na uderzenia
- Montaż komponentów
- Montaż za pomocą ultra cienkich wykrojników
- Montaż wodoodpornych wzorów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

typ substancji klejącej	akryl modyfikowany	grubość paska zabezpieczającego	50 µm
typ paska zabezpieczającego	PET		
grubość całkowita	100 µm	kolor paska zabezpieczającego	przezroczysty
kolor	czarny	waga paska zabezpieczającego	72 g/m²

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c	dobra
Odporność na temperaturę, długotrwała	90 °C	statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	dobra
Odporność na temperaturę, krótkotrwała	140 °C		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=75410

tesa® 75410

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- aluminium (początkowa) 7.2 N/cm
- szkła (początkowa) 11.4 N/cm
- szkła (po 3 dniach) 11.9 N/cm
- pc (początkowa) 9.8 N/cm
- pc (po 3 dniach) 12.3 N/cm
- stali (początkowa) 11.6 N/cm
- stali (po 3 dniach) 13.1 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=75410