



tesa[®] 60999 PV4



Informacja Produkcie

Opis produktu

Dwustronna półprzezroczysta taśma samoprzylepna tesa[®] 60999 składa się z włókninowego nośnika oraz akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Właściwości produktu:

- Doskonałe właściwości zwilżające w połączeniu z różnymi rodzajami pianki, materiału filcowego
- Bardzo dobre właściwości w zakresie przetwarzania

Zastosowania

- Laminowanie pianki i filcu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • grubość całkowita | 100 μm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem | • kolor paska zabezpieczającego | biały |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- przyczepność początkowa bardzo dobra

Siła przyczepności

- stali (początkowa) 6.5 N/cm



tesa[®] 60999 PV4

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60999>