




tesa® 68767

Informacja Produkcie



Dwustronna, usuwalna taśma foliowa o grubości 100µm, czarna

Opis produktu

tesa® 68767 to czarna, dwustronna taśma samoprzylepna, składająca się z nośnika z czarnego PET ze specjalną usuwalną substancją klejącą z zakrytej strony i akrylową substancją klejącą o zwiększonej lepkości z otwartej strony.

tesa® 68767 wykazuje:

- Doskonałe trwałe usuwanie z różnych powierzchni, np. PC/ABS/PI/metal
- Wysoką siłę wiązania i odporność na ścinanie akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości
- Doskonałą odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Bardzo dobrą obsługę w procesach konwersji

Zastosowania

- Usuwalny montaż FPC
- Uszczelnianie piankowych uszczelek
- Tymczasowy montaż przed zamocowaniem mechanicznym

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • kolor | czarny, beżowy |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości, akryl, zaawansowany akryl, akryl modyfikowany | • kolor paska zabezpieczającego | biały/czerwony logo |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • grubość paska zabezpieczającego | 71 µm |
| • grubość całkowita | 100 µm | • waga paska zabezpieczającego | 82 g/m ² |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • odporność na środki zmiękczające | bardzo dobra |
| • odporność na wilgoć | średnia, dobra | | |



tesa[®] 68767

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	7.6 N/cm	• pc (po 14 dniach)	14.7 N/cm
• abs (po 14 dniach)	11 N/cm	• pc (strona zakryta, po 14 dniach)	0.9 N/cm
• abs (strona zakryta, po 14 dniach)	0.9 N/cm	• pc (strona zakryta, początkowa)	0.8 N/cm
• abs (strona zakryta, początkowa)	0.9 N/cm	• stali (początkowa)	8.9 N/cm
• szkła (początkowa)	9.5 N/cm	• stali (po 14 dniach)	11.4 N/cm
• szkła (po 14 dniach)	11.3 N/cm	• stali (strona zakryta, po 14 dniach)	0.7 N/cm
• pc (początkowa)	9.9 N/cm	• stali (strona zakryta, początkowa)	0.5 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=68767>