




tesa® 70430

Informacja Produkcie



Dwustronna, usuwalna taśma montażowa Bond & Detach o grubości 300 µm, biała

Opis produktu

tesa® 70430 to dwustronna taśma montażowa, którą można usunąć, rozciągając warstwę klejącą w płaszczyźnie łączenia.

Właściwości produktu:

- Grubość: 300 µm
- Bardzo duża siła łączenia
- Nadzwyczajna odporność na wypychanie i wstrząsy
- Łatwość usuwania nawet po długim czasie łączenia, poprzez rozciągnięcie warstwy klejącej

Zastosowania

- Tymczasowe mocowanie komponentów w urządzeniach elektronicznych w procesie produkcji
- Trwały montaż komponentów w urządzeniach elektronicznych z opcją wyjęcia części do naprawy lub recyklingu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| • Materiał nośnika | brak | • kolor | biały |
| • typ substancji klejącej | specjalność | • kolor paska zabezpieczającego | brązowy |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • grubość paska zabezpieczającego | 72 µm |
| • grubość całkowita | 300 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| • usuwanie po 14 dniach (23°C) | bardzo dobra | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | bardzo dobra |
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak | • Odporność na temperaturę, długotrwała | 60 °C |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 90 °C |
| • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | bardzo dobra | | |

Siła przyczepności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|---------|
| • aluminium (początkowa) | 12 N/cm | • pe (początkowa) | 9 N/cm |
| • aluminium (po 14 dniach) | 12 N/cm | • pe (po 14 dniach) | 9 N/cm |
| • magnezu (początkowa) | 11 N/cm | • stali (początkowa) | 19 N/cm |
| • magnezu (po 14 dniach) | 11 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 19 N/cm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=70430>



tesa[®] 70430

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=70430>