




tesa® 50577

Informacja Produkcie



Mocna taśma aluminiowa tesa®, czarna

Opis produktu

tesa® 50577 to mocna taśma aluminiowa oparta na czarnej folii aluminiowej o grubości 50µm i czarnej substancji klejącej.

Taśmę tesa® 50577 wykorzystuje się głównie w branży plastycznej i rozrywkowej oraz w branży AGD.

Właściwości produktu:

- Doskonale matowa powierzchnia i czarna substancja klejąca
- Dobra przyczepność
- Łatwość usuwania bez pozostawiania śladów
- Odporność na działanie wysokich temperatur
- Odporność mechaniczna
- Odporność na działanie wilgoci
- Paroszczelność
- Odporność na działanie olejów i kwasów
- Odporność na procesy starzenia
- Dostępna z paskiem ochronnym (PV1)

Zastosowania

- Łączenie spiral do grzejników, systemów klimatyzacyjnych
- Zapobieganie uciekaniu światła z reflektorów podłogowych
- Zastosowania w wysokich temperaturach, gdy wymagana jest możliwość późniejszego usunięcia
- Niewidoczne naprawy z czarną, matową powierzchnią

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia aluminiowa | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • kolor paska zabezpieczającego | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier | • grubość paska zabezpieczającego | 65 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Liner release force | 0.2 N/cm |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | matt | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Hand tearability | bardzo dobra | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50577>



tesa[®] 50577

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- Adhesion to Backing 5 N/cm
- stali 5 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50577>