



tesa® 51960

Informação Produto



Fita removível para assentamento de carpetes para usos profissionais

Descrição do produto

A tesa® 51960 é uma fita dupla-face adesiva para carpetes, a sua face aberta é de remoção livre de resíduos em muitas superfícies e é constituída por uma película de PP com um adesivo acrílico. A sua diferente aderência é personalizada para aplicações de fixação de carpetes e garante uma aderência muito alta em muitas superfícies comumente usadas.

tesa® 51960 é resistente ao envelhecimento e plastificantes (sem descoloração de PVC- / CV- pavimentos). O lado com a adesão mais forte é coberto com um revestimento branco.

Aplicação

Conglutinação de bordas e pontas de revestimentos de pisos baseados em suportes de espuma ou tecidos, bem como de pavimentos em PVC e CV para quase todas as superfícies.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	filme de PP reforçado com tecido	• Espessura total	248 µm
• Tipo de adesivo	acrílico modificado	• Cor	translúcido

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	80 %	• Resistência a químicos	muito bom
• Força de tensionamento	30 N/cm	• Resistência à umidade	muito bom
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	120 °C	• Resistência ao cisalhamento estático a 23 °C	médio
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C	• Resistência ao cisalhamento estático a 40 °C	baixo
• Resistência a plasticizantes	médio	• Tack	bom



tesa® 51960

Informação Produto

Adesão ao

- | | | | |
|---|----------|--|-----------|
| • Adesão ao PE (inicial) | 3 N/cm | • Adesão ao PP (lado coberto, inicial) | 4.2 N/cm |
| • Adesão ao PE (após 14 dias) | 3.5 N/cm | • Adesão ao Aço (inicial) | 4.7 N/cm |
| • Adesão ao PE (lado coberto, após 14 dias) | 5.1 N/cm | • Adesão ao Aço (após 14 dias) | 6.6 N/cm |
| • Adesão ao PE (lado coberto, inicial) | 4.5 N/cm | • Adesão ao Aço (lado coberto, após 14 dias) | 13.7 N/cm |
| • Adesão ao PP (inicial) | 3.5 N/cm | • Adesão ao Aço (lado coberto, inicial) | 9 N/cm |

Informação Adicional

De acordo com a norma DIN 18365, a superfície deve ser plana, limpa, permanentemente unida e seca, bem como livre de óleo ou cera.

(Não é adequado para pedra natural)

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51960>