

tesa® ACXplus 7273

Informação Do Produto



Fita de espuma acrílica dupla face de 800 µm

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 7273 MP é uma fita de espuma acrílica dupla face cinza, viscoelástica.

Características

- Absorve e dissipa cargas dinâmicas e estáticas.
- Devido a esta formulação única, é capaz de compensar alongamentos térmicos das peças coladas.
- Produto livre de PFAS/PFOS

Aplicação

- A família de produtos tesa® ACX^{plus} MP é adequada para uma ampla gama de aplicações de colagem multiuso.
- Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação do produto correto.
- A série tesa® ACX^{plus} 726x MP é especialmente adequada para aplicações de colagem, como fixação de emblemas, peças decorativas ou placas/sinalização.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| • Material do suporte | acrílico espumado | • Espessura total | 800 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico puro | • Cor | cinzento |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 200 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

Adesão ao

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Adesão ao ABS (inicial) | 1 N/cm | • Adesão ao PP (após 14 dias) | 1 N/cm |
| • Adesão ao ABS (após 14 dias) | 2 N/cm | • Adesão ao Aço (inicial) | 16 N/cm |
| • Adesão ao Alumínio (após 3 dias) | 35 N/cm | • Adesão ao Aço (após 14 dias) | 28 N/cm |
| • Adesão ao PP (inicial) | 1 N/cm | • Adesão ao Aço (após 3 dias) | 28 N/cm |

Informação Adicional

Observe que recomendamos o uso do tesa® Adhesion Promoter como pré-tratamento de superfície. Ele leva a uma melhoria significativa nos níveis de adesão, evita a infiltração de umidade e promove resistência de longo prazo contra

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7273>

tesa® ACXplus 7273

Informação Do Produto

Informação Adicional

fatores ambientais severos. Qual tesa® Adhesion Promoter deve ser usado depende dos substratos e da aplicação. Teremos prazer em orientá-lo para encontrar a solução certa.

Versões de liner:

- PV44: Liner fílmico branco - com marca

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7273>