



tesa® 51035

Informação Produto



Fita de tecido PET para proteção contra abrasão

Descrição do produto

tesa® 51035 é uma fita de tecido PET para chicotes com adesivo acrílico avançado, livre de solventes.

Principais características:

- Resistência a altas temperaturas de até 150°C/3000h
- Resistente à abrasão
- Alta resistência a rasgos

Cor: preto / laranja*

Aplicação

tesa® 51035 foi projetada para o compartimento do motor, oferecendo proteção contra abrasão.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido PET | • Espessura total | 240 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico otimizado | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------|
| • Alongamento até a ruptura | 50 % | • Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312) | Class D |
| • Força de tensionamento | 275 N/cm | • Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312) | Class C |
| • Amortecimento do ruído (LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|--------|
| • Adesão ao aço | 4 N/cm |
|-----------------|--------|



tesa® 51035

Informação Produto

Informação Adicional

Larguras padrão: 9, 19, 25, 32 mm. Comprimentos padrão: 25 m. Diâmetro padrão do núcleo: 38 mm. * Similar ao RAL 2003.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51035>