

tesa® ACXplus 77808 Primerless Line



Informação Do Produto

Fita de espuma acrílica dupla face de 0,8 mm para fixação de peças externas automotivas

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 77808 é uma fita de espuma acrílica dupla face para fixação de peças externas automotivas. É um produto de design simétrico com três camadas, revestido em ambos os lados com adesivo para superfícies de baixa energia (LSE). Pode ajudar a eliminar o uso de primer no processo. Seu adesivo LSE de alto desempenho cria uma fixação eficiente e segura em peças automotivas típicas feitas de plásticos LSE (como PP e PP/EPDM) e MSE (como ABS) sem primer.

Além disso, nosso produto também possui excelentes propriedades adesivas em diferentes tipos de vernizes originais (OEM). Graças ao seu núcleo de espuma acrílica viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line tem a capacidade de absorver e dissipar cargas dinâmicas e estáticas.

Também disponível nos formatos de 0,5 mm, 1,1 mm e 1,5 mm

Principais Características

- Alta performance inicial em plásticos LSE e vernizes de difícil adesão sem primer
- Alto nível de adesão inicial logo após a aplicação
- Excelente estabilidade de colagem em temperaturas de aplicação tão baixas quanto 5°C
- Produto livre de PFAS / PFOS
- Aplicação eficiente e robusta
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar diferentes dilatações térmicas das peças coladas
- Excelente capacidade de espalhamento úmido
- Alta resistência à umidade e aos raios UV

LSE: baixa energia superficial, MSE: média energia superficial

Aplicação

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line é adequada para uma ampla variedade de aplicações de montagem externa permanente. Para garantir o máximo desempenho, nosso objetivo é compreender completamente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação de produto ideal.

Exemplos de aplicações:

- * Frisos laterais e molduras decorativas
- * Emblemas
- * Spoilers
- * Antenas
- * Apliques de coluna

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77808>

tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Informação Do Produto

Aplicação

* Fixação de sensores PDC

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| • Material do suporte | acrílico espumado | • Espessura total | 800 µm |
| • Tipo de adesivo | LSE | • Cor | cinzento |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------|
| • Espectro de temperatura | -40 to +80 °C | • Resistência à umidade | muito bom |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 120 °C | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C | | |

Adesão ao

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Adesão ao ABS (inicial) | 26 N/cm | • Adesão ao Aço (inicial) | 28 N/cm |
| • Adesão ao ABS (após 3 dias) | 28 N/cm | • Adesão ao Aço (após 14 dias) | 31 N/cm |
| • Adesão ao PP (inicial) | 29 N/cm | • Adesão ao Aço (após 3 dias) | 31 N/cm |
| • Adesão ao PP (após 3 dias) | 30 N/cm | | |

Informação Adicional

- Resistência ao cisalhamento estático testada com fita de 25 mm x 25 mm em aço, peso de 200 g
- PV 15 = liner de filme HDPE siliconizado azul royal
- Faixa de temperatura: valores dependem da carga

tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77808>