

tesa® ACXplus 79011

Informação Do Produto



Fita de espuma acrílica dupla face de 1,1 mm para fixação de peças de acabamento externo automotivo

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 79011 é uma fita de espuma acrílica dupla face para fixação de peças de acabamento externo automotivo. É um produto de três camadas, revestido em ambos os lados com adesivos para LSE. Pode ajudar a eliminar o uso de primer no processo. Seu adesivo LSE de alto desempenho cria uma ligação eficiente e segura com peças automotivas típicas feitas de plásticos LSE (como PP e PP/EPDM) e MSE (como PMMA) sem primer. Além disso, nosso produto também apresenta excelentes propriedades adesivas quando exposto a resistência a altas temperaturas de até 95°C. Graças ao seu núcleo de espuma acrílica viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line tem a capacidade de absorver e dissipar cargas dinâmicas e estáticas.

- Espessuras de 0,8 mm e 1,5 mm também estão disponíveis

Características

Boa performance em plásticos LSE e vernizes difíceis de aderir, sem uso de primer

- Excelente estabilidade de adesão com resistência térmica de longo prazo até 95°C
- Produto livre de PFAS / PFOS
- Aplicação eficiente e robusta
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar diferentes alongamentos térmicos das peças coladas
- Boa capacidade de molhamento
- Alta resistência à umidade e radiação UV

LSE: baixa energia superficial

MSE: energia superficial média

Aplicação

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line é adequada para uma ampla variedade de aplicações de fixação permanente no exterior. Para garantir o maior desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação certa de produto.

Exemplos de aplicações:

- Saia lateral
- Frisos decorativos
- Spoilers
- Arcos de roda
- Paralama de porta

tesa® ACXplus 79011

Informação Do Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	Espuma acrílica	• Espessura total	1100 µm
• Tipo de adesivo	LSE	• Cor	cinzento
• Tipo de liner protetor	PE	• Cor do liner protetor	azul

Propriedades / Valores de Desempenho

• Espetro de temperatura	-40 to 95 °C	• Resistência à umidade	muito bom
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	120 °C	• Resistência ao choque térmico	muito bom
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	95 °C	• Resistência ao cisalhamento estático a 90°C	muito bom
• Resistência a químicos	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom

Adesão ao

• Adesão ao ABS (inicial)	35 N/cm	• Adesão ao Aço (inicial)	40 N/cm
• Adesão ao ABS (após 3 dias)	40 N/cm	• Adesão ao Aço (após 14 dias)	40 N/cm
• Adesão ao PP (inicial)	30 N/cm	• Adesão ao Aço (após 3 dias)	40 N/cm
• Adesão ao PP (após 3 dias)	40 N/cm		

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=79011>