

tesa® 4330

Informação Do Produto



Fita de mascaramento de alta performance para pinturas com secagens de até 140 °C

Descrição do produto

A tesa® 4330 é finamente crepada, flexível, resistente à água, e contém uma alta resistência à tração.

Sustainable Aspects



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicação

Outras aplicações são :

- mascaramento de placas de circuitos antes de banhos químicos
- agrupamentos de cabos
- empacotamento

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Espessura total | 170 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 12 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensionamento | 39 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 160 °C |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência à temperatura (60 min) | 140 °C |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 4.8 N/cm |
|-----------------|----------|

Informação Adicional

Essa fita garante bons acabamentos em bordas, devido à sua estrutura finamente crepada. A adesão da tinta no lado contrário da fita é excelente.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Informação Do Produto

Informação Adicional

A tesa® 4330 pode ser removida facilmente sem rasgar ou deixar resíduos.

A tesa® 4330 é disponibilizada, também, para conversões/die-cuts com liner de papel (4330 PV1).

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4330>