

tesa® 64993

Informação Do Produto



Fita fílmica dupla face

Descrição do produto

tesa® 64993 é uma fita autoadesiva branca dupla face composta por um suporte de filme de PP e um adesivo acrílico modificado.

Características

- Excelente combinação de alto tack inicial e nível de adesão
- Adesão segura mesmo em materiais críticos (como PP e PE) e superfícies rugosas
- Boa resistência à temperatura

Aplicação

- Fixação de espelhos externos automotivos sem aquecimento na placa de suporte
- Fixação de elementos de aquecimento de espelhos automotivos na placa de suporte

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme de PP | • Espessura total | 240 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Cor | branco |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 20 % | • Resistência à umidade | muito bom |
| • Força de tensionamento | 130 N/cm | • Resistência ao cisalhamento estático a 23 °C | bom |
| • Resistência a la temperatura a corto plazo | 120 °C | • Resistência ao cisalhamento estático a 40 °C | médio |
| • Resistência a plasticizantes | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Resistência a químicos | bom | • Tack | bom |

Adesão ao

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| • Adesão ao ABS (inicial) | 12 N/cm | • Adesão ao PET (inicial) | 10 N/cm |
| • Adesão ao ABS (após 14 dias) | 13.5 N/cm | • Adesão ao PET (após 14 dias) | 10.5 N/cm |
| • Adesão ao PC (inicial) | 14.5 N/cm | • Adesão ao PP (inicial) | 8 N/cm |
| • Adesão ao PC (após 14 dias) | 15.5 N/cm | • Adesão ao PP (após 14 dias) | 9.5 N/cm |

tesa® 64993

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64993>