

tesa® 7133

Informação Do Produto



Proteção de superfícies internas automotivas e fita de mascaramento

Descrição do produto

tesa® 7133 é uma fita de polipropileno autoadesiva com adesivo de borracha natural.

tesa® 7133 também pode ser utilizada como fita de proteção temporária e removível para superfícies internas, sem resistência UV. Para esta aplicação, os substratos-alvo são superfícies de vidro e peças plásticas de alta energia superficial, como PC ou ABS.

Características

- Filme fino com resistência à temperatura de até 120°C/1h
- Filme de PP não conformável para aplicações em linha reta
- Adesivo natural que funciona em vidro e peças plásticas de alta energia superficial
- O filme fino de 80 µm permite a criação de linhas finas de divisão de tinta.
- Com resistência à temperatura de até 120°C, tesa® 7133 pode ser utilizada em aplicações de mascaramento com exposição a temperaturas baixas ou médias.

Aplicação

tesa® 7133 é adequada para diversos tipos de aplicações de mascaramento e proteção temporária de superfícies internas.

Exemplos de aplicações incluem:

- Mascaramento em linha reta durante pinturas multicoloridas em temperaturas baixas a médias
- Proteção temporária contra sujeira e danos de peças plásticas pintadas e não pintadas (ABS, PC, PMMA)

Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é compreender totalmente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação de produto adequada.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme de PP | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 30 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensionamento | 133 N/cm | • Margens bem definidas | sim |
| • Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) | sim | • Resistência à temperatura (60 min) | 120 °C |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7133>

tesa® 7133

Informação Do Produto

Adesão ao

- Adesão ao aço 1.8 N/cm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7133>