

tesa® 51109

Informação Do Produto



Fita de Mascaramento Pré-Colagem Resistente

Descrição do produto

tesa® 51109 é uma fita de mascaramento de PET resistente para mascarar de forma confiável o lado c (parte de trás das peças moldadas) das peças de fixação para evitar que o excesso de tinta atinja áreas da zona de colagem.

Características

- A fita de mascaramento tesa® 51109 permanece no lugar durante todo o processo de pintura, incluindo a etapa de lavagem com jato de alta pressão.
- Remoção rápida em uma só peça, sem deixar resíduos de adesivo, mesmo após vários ciclos de forno ou pré-tratamento das peças de fixação.

Aplicação

Prevenção do excesso de tinta atingir áreas da zona de colagem (USW), pois isso torna a colagem de peças no interior e exterior do carro muito desafiadora. Soldas USW ou cola líquida exigem uma superfície plástica limpa e não pintada para garantir uma colagem segura.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PET | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|--------|
| • Força de tensionamento | 93 N/cm | • Margens bem definidas | sim |
| • Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) | sim | • Resistência à temperatura (60 min) | 170 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|-----------|
| • Adesão ao aço | 3.73 N/cm |
|-----------------|-----------|

tesa® 51109

Informação Do Produto

Informação Adicional

Cortes especiais disponíveis como tesa® 54109

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51109>