



tesa® Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Informação Produto

Fita de Reboco

Product Description

tesa® 60399 é uma fita de PVC plastificado com baixa força de desenrolamento e adesividade média com um filme liso. Tendo uma massa adesiva em borracha, tesa® 60399 é adequada para a maioria das superfícies. Uma vez aplicada, a fita pode suportar humidade, soluções alcalinas fracas, ácidos e muitos outros químicos.

Aplicações

Aplicações de máscara durante o reboco, tanto como trabalhos de agrupamento como de fixação, podem ser realizadas com esta qualidade.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 130 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 170 % | • Indicado para superfícies rugosas | muito bom |
| • Força de tensão | 20 N/cm | • Remoção após 14 dias (85°C, 95% r.h.) | médio |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência à abrasão | bom |
| • Fácil de escrever por cima | não | • Resistência à humidade | bom |
| • Fluorescente | não | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |
| • Hand tearability | bom | • Resistente à água | bom |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 2 N/cm |
|-------|--------|



tesa® Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Informação Produto

Informação Adicional

A fita pode ser utilizada em temperaturas superiores a 5°C.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60399>