




tesa® 60251

Informação Produto



Fita de tecido removível condutora de eletricidade cinzenta bi-adesiva de 55 µm

Descrição do produto

A tesa® 60251 é uma fita autoadesiva cinzenta bi-adesiva condutora de eletricidade. Consiste num suporte de tecido condutor de eletricidade revestido com uma massa adesiva permanente condutora de eletricidade num dos lados e uma massa adesiva especial amovível condutora de eletricidade no outro lado (aberto).

Características

- Espessura: 55 µm
- Excelente condutividade elétrica na direção XYZ, mesmo a temperaturas e humidade elevadas
- Elevada adesividade, mesmo em condições ambientais adversas
- Muito boa capacidade de remoção

Aplicações

- Aplicações de CEM, como a ligação à terra
- Aplicações de descarga eletrostática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| • Material do suporte | tecido condutor | • Cor | cinzento |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico condutor | • Cor do protector (liner) | logotipo branco/azul |
| • Tipo de protector (liner) | papel revestido a PE | • Espessura do protector (liner) | 120 µm |
| • Espessura total | 55 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|--------|--|------------------------|
| • Release do protector (liner) | fácil | • Resistência de contacto na direção-z (inicial) | 0.05 Ohm / square inch |
| • Resistência a la temperatura a corto plazo | 180 °C | • Resistência de superfície direção x-y | 0.2 Ohm / square |

Adesividade ao

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • Adesividade ao aço (após 14 dias), lado permanente | 7.6 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial), lado permanente | 4.6 N/cm |
| • Adesividade ao aço (após 14 dias), lado removível | 1.3 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial), lado removível | 0.5 N/cm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60251>



tesa® 60251

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60251>