



tesa® 61054

Informação Produto



Fita biadesiva de espuma acrílica flexível preta de 250 µm

Descrição do produto

A tesa® 61054 é uma fita preta biadesiva constituída por uma espuma acrílica preta de elevada absorção do choque.

Características

- Espessura: 250 µm
- Desempenho muito elevado ao choque
- Resistência muito elevada a choques térmicos e ao frio
- Força de união muito elevada para uma vasta gama de temperaturas
- Boas propriedades anti-repulsão para evitar o descolamento
- Impermeabilização
- Bloqueio da luz

Aplicações

- Montagem de ecrãs ou painéis táteis para dispositivos eletrónicos e sistemas de informação e lazer
- Compensação de tensões mecânicas (por exemplo, preenchimento de espaços e expansão térmica)
- Montagem de desenhos à prova de água

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| • Material do suporte | acrílico | • Cor | black |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Cor do protector (liner) | transparent |
| • Tipo de protector (liner) | PET | • Espessura do protector (liner) | 75 µm |
| • Espessura total | 250 µm | • Peso do protector (liner) | 105 g/m ² |

Variedade de produtos

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Espesores disponibles | 200, 250, 300, 400 |
|-------------------------|--------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|--------|--|-----------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 180 °C | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | very good |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 90 °C | • Resistência ao envelhecimento (UV) | very good |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61054>



tesa® 61054

Informação Produto

Adesividade ao

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adesividade ao Alumínio (inicial) | 8.5 N/cm | • Adesividade ao PC (após 3 dias) | 28.7 N/cm |
| • Adesividade ao Alumínio (após 3 dias) | 15.5 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial) | 16 N/cm |
| • Adesividade ao Vidro (inicial) | 17 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 19 N/cm |
| • Adesividade ao Vidro (após 3 dias) | 18.5 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 3 dias) | 19 N/cm |
| • Adesividade ao PC (inicial) | 14 N/cm | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61054>