




# tesa® 61053

## Informação Produto



Fita biadesiva de espuma acrílica flexível preta de 200 µm

### Descrição do produto

A tesa® 61053 é uma fita preta biadesiva constituída por uma espuma acrílica preta de elevada absorção ao choque.

### Características

- Espessura: 200 µm
- Desempenho muito elevado ao choque
- Resistência muito elevada a choques térmicos e ao frio
- Força de união muito elevada para uma vasta gama de temperaturas
- Boas propriedades anti-repulsão para evitar o descolamento
- Impermeabilização
- Bloqueio da luz

### Aplicações

- Montagem de ecrãs ou painéis táteis para dispositivos eletrónicos e sistemas de informação e lazer
- Compensação de tensões mecânicas (por exemplo, preenchimento de espaços e expansão térmica)
- Montagem de desenhos à prova de água

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                             |                     |                                  |                      |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| • Material do suporte       | acrílico            | • Cor                            | black                |
| • Tipo de massa adesiva     | acrílico modificado | • Cor do protector (liner)       | transparent          |
| • Tipo de protector (liner) | PET                 | • Espessura do protector (liner) | 75 µm                |
| • Espessura total           | 200 µm              | • Peso do protector (liner)      | 105 g/m <sup>2</sup> |

### Variedade de produtos

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| • Espesores disponibles | 200, 250, 300, 400 |
|-------------------------|--------------------|

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                              |        |                                                |           |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 180 °C | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | very good |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 90 °C  | • Resistência ao envelhecimento (UV)           | very good |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61053>



# tesa® 61053

## Informação Produto

### Adesividade ao

- |                                         |           |                                     |           |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adesividade ao Alumínio (inicial)     | 8.5 N/cm  | • Adesividade ao PC (após 3 dias)   | 26.7 N/cm |
| • Adesividade ao Alumínio (após 3 dias) | 14.5 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial)      | 15.5 N/cm |
| • Adesividade ao Vidro (inicial)        | 13.4 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 38 N/cm   |
| • Adesividade ao Vidro (após 3 dias)    | 15.5 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 3 dias)  | 17 N/cm   |
| • Adesividade ao PC (inicial)           | 13.5 N/cm |                                     |           |

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61053>