



tesa[®] 4848 PV1



Informação Produto

Película de proteção de superfícies

Product Description

A película de proteção de superfícies tesa[®] 4848PV1 caracteriza-se por um suporte em polietileno amigo do ambiente e um adesivo em acrílico resistente ao envelhecimento e leve.

Tal garante uma remoção fácil, isenta de resíduos após quatro semanas de aplicação.

A película de proteção é resistente a ingredientes químicos, tensão física e humidade.

O suporte transparente evita um efeito "quarto escuro" quando a película é aplicada em janelas.

Características

- Thin and transparent film
- UV resistance allows outdoor use for four weeks
- Sensitive adhesive with low bonding strength
- Very versatile in terms of surfaces that can be protected

Aplicações

Proteção contra sujidade e estragos durante o trabalho de

- pintura
- reboco/estruque
- fachada

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 200 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão | 12 N/cm | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 0.8 N/cm |
|-------|----------|



tesa[®] 4848 PV1

Informação Produto

Informação Adicional

As aplicações em exterior colocam grandes exigências às fitas adesivas e requerem maior precisão relativamente a testes de substrato. Substratos antigos e desgastados - em particular PVC e metais revestidos - podem resultar em resíduos ou desperdícios após a remoção.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04848>