



50560 PV1 DISCONTINUED



Informação Produto

Fita de proteção temporária para componentes plásticos exteriores

Product Description

A tesa® Bumperfilm 50560PV1 é a melhor solução de proteção, principalmente para componentes de plástico pintados, mas também para componentes de plástico não pintados. Aplicada após o processo de fabrico, a tesa® Bumperfilm 50560PV1 oferece uma proteção fiável para superfícies de plástico suscetíveis de serem danificadas. Devido à boa resistência aos raios UV e à perfeita compatibilidade com a pintura, a tesa® Bumperfilm 50560PV1 é a forma mais fiável de proteger os componentes de plástico pintados durante o processo de transporte.

Características

- Proteção fiável
- Boa adesividade durante o transporte
- Poupança de custos devido à eliminação do polimento ou da reparação após a remoção da máscara
- Proteção durante o armazenamento no exterior até 12 meses
- Fácil de aplicar e remover
- Eliminação fácil - tanto o filme como o sistema de massa adesiva são amigos do ambiente

Aplicações

- Proteção dos componentes de plástico durante o processo de montagem, armazenamento e transporte

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme poliolefínico | • Espessura total | 52 µm |
| • Tipo de massa adesiva | PIB | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 450 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 22 N/cm | • Resistência a químicos | muito bom |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência UV | 52 weeks |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 2 N/cm |
|-------|--------|



50560 PV1 DISCONTINUED

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50560>