tesa® 51025 PV10

Informação Produto

Fita em tecido PET cortável à mão, resistente à temperatura e à abrasão para enfitamento de cablagens

Product Description

tesa® 51025 é a solução mais eficiente para zonas de elevada abrasão e temperaturas em enfitamento de cablagens no compartimento do motor e do passageiro.

Características:

- Cortável à mão
- Resistente à abrasão
- Resistente à temperatura (125°C)/3000h
- Resistente a óleo e combustíveis
- Retardador de chama
- Sem halogénio
- Resistência ao envelhecimento
- Resistente ao apodrecimento
- Forte adesividade
- Flexível e macio

Características

- Temperature resistance 125°C
- Stable unwinding force
- Solvent-free adhesive
- Handtearable

Aplicações

Enfitamento de cablagens

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	tecido PET	• Espessura total	160 µm
• Tipo de massa adesiva	à base de borracha		

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51025

tesa® 51025 PV10

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Alongamento à ruptura 25 %
- Força de tensão 80 N/cm
- Amortecimento do ruído (LV312) Class A
- Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm) 8 N/roll (30 m/min)
- Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm) 8 N/roll (30 m/min)
- Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312) Class B
- Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312) Class A
- Resistência à temperatura máx. 125 °C
- Resistência à temperatura mín. -40 °C
- Voltagem de ruptura dieléctrica 6300 V

Adesão aos valores

- aço 6.5 N/cm

Informação Adicional

- Standard widths: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standard lengths: 25, 50 m
- Standard core diameter: 38 mm
- Further dimensions are available upon request

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51025