

tesa® 51025 PV10



Informação Do Produto

Fita de tecido PET rasgável à mão para agrupamento básico

Descrição do produto

tesa® 51025 PV10 é uma fita de arnês de fios em tecido PET com um adesivo à base de borracha, sem solventes. Esta fita foi concebida especificamente para o agrupamento básico de fios no compartimento de passageiros e para condições ambientais até 125°C.

Características

- Resistência à temperatura de 125°C
- Força de desenrolamento estável
- Adesivo sem solventes
- Rasgável à mão

Aplicações

- Agrupamento básico de fios
- Proteção de emendas de fios

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido PET | • Espessura total | 150 µm |
| • Tipo de massa adesiva | à base de borracha | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312) | Class B |
| • Força de tensão | 80 N/cm | • Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312) | Class A |
| • Amortecimento do ruído (LV312) | Class A | • Resistência à temperatura máx. | 125 °C |
| • Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Resistência à temperatura mín. | -40 °C |
| • Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Voltagem de ruptura dieléctrica | 6300 V |
| • Rasgabilidade manual | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 6.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 51025 PV10

Informação Do Produto

Informação Adicional

- Larguras standard: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Comprimentos standard: 25, 50 m
- Diâmetro standard do núcleo: 38 mm
- Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51025PV10>