



tesa[®] 4848 PV0

Informação Produto

Película de proteção de superfícies transparente para grandes áreas em aplicações automóveis e pinturas

Product Description

tesa[®] 4848PV0 possui um suporte de polietileno (PE) ecológico em vermelho translúcido e massa adesiva acrílica leve e resistente ao envelhecimento.

A película de proteção tesa[®] 4848PV0 é especialmente adequada para proteção de longa duração de grandes áreas, tanto interiores como exteriores, durante trabalhos de pintura, reboco/estruque ou fachada.

Características

- O filme protetor é extremamente resistente a várias influências químicas, impactos mecânicos e humidade.
- O suporte translúcido evita um efeito de câmara escura quando aplicado nas janelas e vidros.
- Garante uma remoção fácil e sem resíduos em quatro

semanas após a aplicação, mesmo após a exposição aos raios UV durante a utilização no exterior.

- Protege superfícies delicadas e valiosas contra a sujidade ou danos durante o processamento, armazenamento e instalação.

Aplicações

- Proteção temporária de superfícies

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 180 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão | 12 N/cm | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 1.9 N/cm |
|-------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04848>



tesa[®] 4848 PV0

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04848>