



tesa® 4662

Fita Adesiva

Informação Produto

Fita em tecido standard

Descrição do produto

tesa® 4662 consiste num suporte em tecido PET/algodão com mesh 27 e massa adesiva em borracha natural. tesa® 4662 é uma fita auto-adesiva para uma larga gama de aplicações.

Características:

- excelente adesividade mesmo em superfícies rugosas e sujas (ex. tijolos, madeira)
- repelente da água
- conformável
- disponível em 3 cores: preto, branco, prateado

Aplicações

- Vedação de tubos e condutas
- União de filmes de construção e protecção
- Fecho de películas de revestimento
- Aplicação em alvenaria e madeira
- Fixação, fecho, embalagem e muito mais!

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 230 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura da fita | _NULL µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|-------|
| • Alongamento à ruptura | 18 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à abrasão | médio |
| • Malha (mesh) | 27 threads/inch ² | • Resistência à temperatura | 95 °C |
| • Margens rasgadas direitas | bom | (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição) | |
| | | • Resistente à água | médio |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.4 N/cm |
|----------------------|----------|





tesa® 4662

Fita Adesiva

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04662>