



tesa® PRO 74613 Duct Tape



Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE com filamentos PET | • Espessura total | 175 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Available colors | cinzento, preto |
|--------------------|-----------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 14 % | • Pode-se escrever | não |
| • Força de tensão | 40 N/cm | • Remoção sem resíduos | não |
| • À prova de água | sim | • Resistência à abrasão | bom |
| • Aplicação automática | sim | • Resistência à humidade | médio |
| • Aplicação manual | sim | • Resistência a químicos | médio |
| • Baixa força de desenrolamento | médio | • Resistência à temperatura | médio |
| • Core diameter | 3 | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |
| • De fácil remoção | não | • Resistente à água | baixo |
| • Fácil de escrever por cima | não | • Resistente à água salgada | médio |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Força de desenrolamento n / cm | 3.5 N/cm | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Hand tearability | bom | • Tack | muito bom |
| • Isento de solventes | sim | • Tensibilidade | 14 % |
| • Malha (mesh) | 27 count per square inch | • Transparência | não |
| • Margens rasgadas direitas | bom | | |

Adesão aos valores

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------|--------|
| • Adesividade em superfícies rugosas | 5.5 N/cm | • aço | 7 N/cm |
|--------------------------------------|----------|-------|--------|



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74613>