




tesa® 50620

Informação Produto



Fita adesiva de máscara PET 200 °C com massa adesiva de silicone

Descrição do produto

A fita tesa® 50620 Basic com revestimento em pó é uma fita adesiva de máscara verde-translúcida, para altas temperaturas, com um suporte de poliéster e uma massa adesiva de silicone. A tesa® 50620 é utilizada para várias aplicações, especialmente para a aplicação de máscara durante os processos de revestimento em pó e aplicações de proteção de superfícies.

Características

- Remoção sem resíduos para aplicações de máscara e proteção de superfícies
- A fita de alta temperatura apresenta uma aplicação simples e fácil remoção de uma só vez sem deixar resíduos
- A fita permite a criação de margens de cor nítidas e oferece uma boa ancoragem da tinta.
- O sistema adesivo de silicone da fita adesiva de máscara torna-a resistente ao calor, suportando temperaturas até 200 °C durante 30 minutos de cada vez.

Aplicações

- A tesa® 50620 é adequada para a aplicação de máscara em áreas que devem ser protegidas durante as aplicações gerais de revestimento em pó
- A fita de alta temperatura pode suportar temperaturas até 200 °C durante 30 minutos
- A tesa® 50620 é utilizada para aplicações de proteção de superfícies ou fixação de materiais não polares
- A fita adesiva de máscara apresenta remoção sem resíduos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | PET | • Espessura total | 70 µm |
| • Tipo de massa adesiva | solicone | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 110 % | • Margens pintadas definidas | sim |
| • Força de tensão | 75 N/cm | • Rasgabilidade manual | não |
| • Ancoragem da tinta | bom | • Resistência à temperatura (30 min) | 200 °C |
| • De fácil remoção | sim | • Voltagem de ruptura dieléctrica | 4000 V |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.6 N/cm |
|----------------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50620>



tesa[®] 50620

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50620>