



tesa[®] 5938

Informação Produto



Fita Preta Biadesiva em Tecido 90µm

Product Description

tesa[®] 5938 é uma fita biadesiva preta para colocação de tapetes e alcatifas. Consiste num suporte resistente em tecido PET em combinação com um sistema adesivo diferencial em borracha sintética.

O adesivo de fórmula especial no lado aberto combina um elevado poder adesivo inicial com uma removibilidade sem resíduos até 14 dias das superfícies mais comuns. (Necessário ser testado individualmente antes da aplicação!)

Características principais:

- Muito boa adesividade inicial a uma vasta variedade de substratos
- Excelente conformabilidade devido ao suporte em tecido PET flexível e resistente
- Cor preta inovadora

Características

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
- Good hand tearability
- The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

Aplicações

- Colocação de carpetes e alcatifas em feiras, exposições, convenções e renovações
- Montagem de sistemas de soalhos e pavimentos

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Informação Produto

Aplicações

- Montagem de partes e materiais leves
- Emendas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| • Material do suporte | tecido | • Cor | preto |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor do protector (liner) | amarelo |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | • Espessura do protector (liner) | 69 µm |
| • Espessura total | 190 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Resistência a químicos | bom |
| • Força de tensão | 80 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 70 °C | bom |
| • Resistência à humidade | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistência aos suavizantes | bom |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C | • Tack | muito bom |

Adesão aos valores

- | | | | |
|-----------------|--------|------------------------------------|---------|
| • Aço (inicial) | 8 N/cm | • Aço (lado coberto, após 14 dias) | 14 N/cm |
|-----------------|--------|------------------------------------|---------|



tesa[®] 5938

Informação Produto

Informação Adicional

Equivalent product quality is also available in white: tesa[®] 5939

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05938>