

tesa® 5938

Informação Do Produto



Fita de Tecido Preto de Dupla Face 190µm

Descrição do produto

tesa® 5938 é uma fita preta de dupla face para aplicação de carpetes. Consiste numa base forte de tecido PET em combinação com um sistema diferencial de adesivo de borracha sintética.

Características

- Muito boa adesão inicial a uma grande variedade de substratos
- Excelente conformabilidade devido à base de tecido PET flexível e resistente
- Cor preta inovadora para garantir espaços invisíveis com carpetes escuros
- Boa capacidade de rasgamento manual
- O adesivo especialmente formulado no lado aberto combina um elevado poder de colagem inicial com uma remoção sem resíduos até 14 dias das superfícies mais comuns. (Deve ser testado individualmente antes da utilização!)

Aplicações

- Aplicação temporária de carpetes durante feiras, exposições, convenções e renovações
- Montagem de sistemas de pavimento
- Montagem de peças e materiais leves
- Emenda

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| • Material do suporte | tecido | • Cor | preto |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor do protector (liner) | amarelo |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | • Espessura do protector (liner) | 69 µm |
| • Espessura total | 190 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Resistência a químicos | bom |
| • Força de tensão | 80 N/cm | • Resistência ao deslizamento estático a 70 °C | bom |
| • Resistência à humidade | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistência aos suavizantes | bom |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C | • Tack | muito bom |

tesa® 5938

Informação Do Produto

Adesividade ao

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---|---------|
| • Adesividade ao Aço (inicial) | 8 N/cm | • Adesividade ao Aço (lado coberto, após 14 dias) | 14 N/cm |
|--------------------------------|--------|---|---------|

Informação Adicional

Qualidade equivalente do produto também disponível em branco: tesa® 5939

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=5938PV0>