




tesa[®] 58332

50µm D/S PET



Informação Produto

A tesa[®] 58332 é uma fita em PET transparente biadesiva diferenciada de 50 µm, equipada com massa adesiva acrílica com adesividade inicial.

Product Description

A massa adesiva acrílica com adesividade inicial oferece uma excelente resistência à remoção inicial em substratos polares e adapta-se a superfícies rugosas, como placas de mica. O seu suporte em PET garante um excelente desempenho de converting. O protetor de glassine garante que possa ser facilmente retirado sem resíduos de massa adesiva durante a aplicação.

Características

- Desempenho de humedecimento muito rápido em superfícies rugosas, tais como placas de mica (>0,8 N/cm) 0,8 N/cm)0,8 N/cm)
- Excelente adaptação
- Excelente resistência à remoção inicial
- Bom desempenho de manuseamento em processos de converting
- Boa resistência em condições ambientais desafiantes no setor automóvel

Aplicações

A fita tesa[®] 58332 foi especialmente desenvolvida para aplicações de montagem, laminação e converting com excelentes desempenhos de humedecimento no seu lado aberto.

Montagem em bateria elétrica ou aplicação de laminação, por exemplo:

- Montagem em mica
- Montagem de aerogel
- outras montagens exigentes

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| • Material do suporte | PET | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Cor do protetor (liner) | logo castanho/azul |
| • Tipo de protetor (liner) | papel glassine | • Espessura do protetor (liner) | 69 µm |



tesa[®] 58332

50µm D/S PET

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-----------|
| • Resistência à humidade | bom | • Tack | muito bom |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 125 °C | • Voltagem de ruptura dieléctrica | 2900 V |
| • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | bom | | |

Adesão aos valores

- | | | | |
|---------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Alumínio (inicial) | 5.4 N/cm | • Aço (após 14 dias) | 8 N/cm |
| • Alumínio (após 14 dias) | 7.5 N/cm | • Aço (lado coberto, após 14 dias) | 5.6 N/cm |
| • Aço (inicial) | 4.7 N/cm | • Aço (lado coberto, inicial) | 4.8 N/cm |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=58332>