tesa® 58332
50µm D/S PET



Informação Produto

A tesa® 58332 é uma fita em PET transparente biadesiva diferenciada de 50 µm, equipada com massa adesiva acrílica com adesividade inicial.

Descrição do produto

A massa adesiva acrílica com adesividade inicial oferece uma excelente resistência à remoção inicial em substratos polares e adapta-se a superfícies rugosas, como placas de mica. O seu suporte em PET garante um excelente desempenho de converting. O protetor de glassine garante que possa ser facilmente retirado sem resíduos de massa adesiva durante a aplicação.

Características

- Desempenho de humedecimento muito rápido em superfícies rugosas, tais como placas de mica (>0,8 N/cm)

0,8 N/cm)0,8 N/cm)

- Excelente adaptação
- Excelente resistência à remoção inicial
- Bom desempenho de manuseamento em processos de converting
- Boa resistência em condições ambientais desafiantes no setor automóvel

Aplicações

A fita tesa® 58332 foi especialmente desenvolvida para aplicações de montagem, laminação e converting com excelentes desempenhos de humedecimento no seu lado aberto.

Montagem em bateria elétrica ou aplicação de laminação, por exemplo:

- Montagem em mica
- Montagem de aerogel
- outras montagens exigentes

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	PET	• Espessura total	50 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico modificado	• Cor do protector (liner)	logo castanho/azul
• Tipo de protector (liner)	papel glassine	• Espessura do protector (liner)	69 µm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=58332

tesa® 58332
50µm D/S PET

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Resistência à humidade: bom
- Resistencia a la temperatura a largo plazo: 125 °C
- Resistência ao deslizamento estático a 23 °C: bom
- Tack: muito bom
- Voltagem de ruptura dieléctrica: 2900 V

Adesividade ao

- Adesividade ao Alumínio (inicial): 5.4 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (após 14 dias): 7.5 N/cm
- Adesividade ao Aço (inicial): 4.7 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 14 dias): 8 N/cm
- Adesividade ao Aço (lado coberto, após 14 dias): 5.6 N/cm
- Adesividade ao Aço (lado coberto, inicial): 4.8 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=58332