



# tesa® 5939

## Informação Produto



Fita de tecido branca biadesiva de 190 µm

### Product Description

A tesa® 5939 é uma fita biadesiva branca para colocação de alcatifas. Consiste num forte suporte de tecido PET em combinação com um sistema de massa adesiva de borracha sintética diferencial.

A massa adesiva especialmente formulada no lado aberto combina um elevado poder de fixação inicial com uma capacidade de remoção sem resíduos até 14 dias das superfícies mais comuns. (Deve ser testada individualmente antes da utilização!)

### Características

- Muito boa adesividade inicial a uma ampla variedade de substratos
- Excelente adaptação devido ao suporte em tecido PET flexível e resistente
- Boa capacidade de corte manual

### Aplicações

- Colocação temporária de alcatifas durante feiras, exposições, convenções e renovações
- Montagem de sistemas de pavimentos
- Montagem de peças e materiais leves
- Emendas

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                             |                    |                                  |         |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| • Tipo de massa adesiva     | borracha sintética | • Cor                            | branco  |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine     | • Cor do protector (liner)       | amarelo |
| • Espessura total           | 190 µm             | • Espessura do protector (liner) | 69 µm   |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |  |       |
|-------------------------|---------|--|-------|
| • Alongamento à ruptura | 25 %    | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
| • Força de tensão       | 75 N/cm | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Informação Produto

### Adesão aos valores

- Aço (inicial) 8 N/cm
- Aço (lado coberto, após 14 dias) 14 N/cm

### Informação Adicional

A qualidade equivalente do produto também está disponível em preto: tesa<sup>®</sup> 5938

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=05939>