




tesa® ACXplus 70725

Informação Produto



Fita de espuma acrílica biadesiva de 2400 µm

Descrição do produto

A tesa® ACX^{plus} 70725 é uma fita de espuma acrílica biadesiva de cor preta intensa. Consiste num sistema acrílico de elevado desempenho e identifica-se pelo seu poder de fixação, dissipação das tensões e resistência à temperatura e às intempéries.

Graças à formulação única do produto, esta fita de espuma acrílica pura biadesiva combina uma muito boa resistência à temperatura e ao cisalhamento com uma extraordinária resistência aos golpes de frio até -40°. Este produto também demonstra robustez quando se trata de desempenho no exterior. O núcleo viscoelástico deste produto é capaz de compensar os alongamentos térmicos das partes unidas.

A tesa® ACX^{plus} 70725 foi especialmente concebida para aplicações de fixação permanente no exterior e é, portanto, adequada para exposição a temperaturas extremas, raios UV, produtos químicos, água salgada, bem como agentes de limpeza.

Aplicações

A família de produtos tesa® ACX^{plus} é adequada para uma vasta gama de aplicações de fixação estrutural. Para assegurar o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender plenamente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos), com vista a fornecer a recomendação correta do produto. Exemplos de aplicações de montagem em diferentes indústrias (por exemplo, solar, dos elevadores, de transportes) incluem, entre outras:

- Barras de reforço
- Revestimento de paredes
- Elementos decorativos
- Painéis de portas
- Design embutido

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico espumado	• Espessura total	2400 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico puro	• Cor	preto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	220 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	120 °C
--	--------	--	--------

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=70725>



tesa® ACXplus 70725

Informação Produto

Adesividade ao

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adesividade ao ABS (inicial) | 4 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 37 N/cm |
| • Adesividade ao ABS (após 14 dias) | 5 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 3 dias) | 37 N/cm |
| • Adesividade ao Aço (inicial) | 20 N/cm | | |

Informação Adicional

Tenha em atenção que recomendamos a utilização do Promotor de aderência tesa® como um pré-tratamento da superfície. Leva a uma melhoria significativa dos níveis de aderência, evita a infiltração de humidade e promove a resistência a longo prazo contra fatores ambientais extremos. O Promotor de aderência tesa® a utilizar depende dos substratos e da aplicação. Teremos todo o prazer em lhe prestar aconselhamento a fim de encontrar a solução certa.

Versões de liners:

- PV24: Liner em película azul - sem marca
- Mediante pedido, poderão estar disponíveis outras versões de liners.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=70725>