



tesa® 77811

Primerless Line



Informação Produto

Fita de espuma acrílica bi-adesiva de 1,1 mm para montagem de peças de fixação exteriores de automóveis

Descrição do produto

A tesa® ACX^{plus} 77811 pode ajudá-lo a eliminar a utilização de primário no seu processo!

A sua massa adesiva de LSE de elevado desempenho cria uma fixação eficiente e segura a peças de fixação típicas de automóveis feitas de plásticos LSE (como PP e PP/EPDM) e MSE (como ABS) sem primário. Além disso, o nosso produto também tem excelentes propriedades da massa adesiva em diferentes tipos de vernizes OEM. (LSE: baixa energia superficial, MSE: energia superficial média). Graças ao seu núcleo de espuma acrílica viscoelástica, a tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line tem a capacidade de absorver e dissipar cargas dinâmicas e estáticas

Disponíveis espessuras de 0,5 mm, 0,8 mm e 1,5 mm

Características

Características:

- # Elevado desempenho inicial em plásticos LSE e vernizes difíceis de colar
- # Excelente estabilidade de fixação numa gama mais ampla de temperaturas
- # Atinge um nível elevado de adesividade logo após a aplicação
- # Adesividade superior em substratos de PP, mesmo a uma temperatura de aplicação tão baixa quanto 5 °C
- # Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar a expansão térmica diferente das peças fixadas
- # Excelente propriedade de molhagem
- # Elevada resistência à humidade e aos raios UV

Benefícios:

- # Elimina o primário no processo de produção
- # Permite uma aplicação muito mais eficiente e robusta
- # Reduz o custo total do processo
- # Proporciona condições de trabalho mais saudáveis

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77811>



tesa® 77811

Primerless Line

Informação Produto

Características

Permite uma produção mais ecológica

Aplicações

A tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line é adequada para uma vasta gama de aplicações de montagem exterior permanente. Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para lhe recomendar o produto certo.

Eis alguns exemplos de aplicações:

Molduras laterais da carroçaria e frisos decorativos

Emblemas

Spoilers

Antenas

Adornos para pilares

Montagem de PDC

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Espuma acrílica	• Espessura total	1100 µm
• Tipo de massa adesiva	LSE	• Cor	cinzento
• Tipo de protector (liner)	PE	• Cor do protector (liner)	azul

Propriedades / Valores de Desempenho

• Bloco-T	muito bom	• Resistência à humidade	muito bom
• Espectro de temperatura	-40 to +80 °C	• Resistência ao deslizamento estático a 90 °C	bom
• L-jig	bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77811>



tesa® 77811

Primerless Line

Informação Produto

Adesividade ao

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • Adesividade ao ABS (após 3 dias) | 31 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 35 N/cm |
| • Adesividade ao ABS (inicial, 1 min) | 29 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 3 dias) | 35 N/cm |
| • Adesividade ao PP (após 3 dias) | 38 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial, 1 min) | 32 N/cm |
| • Adesividade ao PP (inicial, 1 min) | 33 N/cm | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77811>