



tesa[®] extra Power

Informação Produto

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido laminado com PE	• Tipo de massa adesiva	borracha sintética
• De base biológica (conteúdo biocarbono)	67 %	• Espessura total	215 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	16 %	• Remoção sem resíduos	no
• Força de tensão	41.2 N/cm	• Resistência à abrasão	very good
• À prova de água	yes	• Resistência à humidade	yes
• Application temperature from	5 °C	• Resistência a químicos	yes
• Área de uso	In- and Outdoor	• Resistência ao envelhecimento (UV)	yes
• Embalagem ecológica	yes	• Resistente ao rasgo	yes
• Força adesiva	High adhesion	• Resistente aos UV	yes
• Isento de solventes	yes	• Superfícies adequadas	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Pode-se escrever	yes		
• Rasgabilidade manual	good	• Temperatura de aplicação para	60 °C

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>