



tesa® 74921

Filme de Proteção Autoadesivo – Vidro

Informação Produto

tesa® Filme de Proteção Autoadesivo – Vidro – Para proteger grandes áreas e cobrir várias superfícies lisas

Descrição do produto

O filme autoadesivo é ideal para a proteção de grandes áreas de vidro e de várias outras superfícies lisas. Oferece uma proteção eficaz contra todo o tipo de derrames e sujidade. Também protege contra riscos em várias superfícies lisas, tais como janelas, caixilhos de janelas, espelhos e portas de vidro. É fácil de aplicar e remover sem deixar resíduos de massa adesiva durante um período máximo de até 6 meses, proporcionando uma limpeza sem complicações.

Características

- Aplicação fácil
- Protege contra quaisquer derrames de betão e tinta, sujidade, pó, riscos e manchas
- Remoção limpa durante até 6 meses, sem deixar resíduos
- Reposicionável várias vezes
- Filme de PE liso e fino

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 35 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| • Alongamento à ruptura | 200 % | • Material do revestimento de máscara | LDPE |
| • Força de tensão | 5.5 N/cm | • Remoção sem resíduos | yes |
| • Application temperature from | -5 °C | • Resistência UV interior | 29 g/m ² |
| • De fácil remoção | yes | • Resistente à água | medium |
| • Indicado para superfícies sensíveis | yes | • Resistente ao rasgo | no |
| • Material | LDPE (Low-density polyethylene) | • Temperatura de aplicação para | 60 °C |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 74921

Filme de Proteção Autoadesivo – Vidro

Informação Produto

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74921>