




tesa® 62622

Informação Produto



150µm double-sided black high performance foam tape

Product Description

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Características

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Aplicações

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| • Backing material Grid | espuma PE | • Espessura total | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | acrílico modificado,
acrílico, acrílico
otimizado | • Cor | preto, bege |
| | PET | • Espessura do protector (liner) | 50 µm |
| • Type of liner Grid | | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--|-------|
| • Alongamento à ruptura | 380 % | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 90 °C |
| • Força de tensão | 12 N/cm | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |



tesa® 62622

Informação Produto

Adesão aos valores

• ABS (inicial)	10 N/cm	• PC (inicial)	13 N/cm
• ABS (após 14 dias)	14 N/cm	• PC (após 14 dias)	13 N/cm
• Alumínio (inicial)	12 N/cm	• PMMA (inicial)	13 N/cm
• Alumínio (após 14 dias)	13 N/cm	• PMMA (após 14 dias)	13 N/cm
• Vidro (inicial)	13.5 N/cm	• Aço (inicial)	13 N/cm
• Vidro (após 14 dias)	13.5 N/cm	• Aço (após 14 dias)	13 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=62622>