

tesa® 4316 PV3



Informação Do Produto

Fita de mascarar de papel crepado fino com resistência à temperatura de 100°C

Descrição do produto

A tesa® 4316 é adequada para várias utilizações de mascaramento e apresenta resistência à temperatura até 100°C para secagem posterior em estufa. A fita é composta por um suporte de papel crepado fino, extremamente flexível e adaptável, e um sistema adesivo à base de borracha natural. O adesivo garante um bom poder de adesão em diversas superfícies, bem como em superfícies exigentes, como metal pintado ou borracha. Pode ser rasgada à mão, é fácil de remover e permite uma excelente fixação da tinta. Além disso, a fita é resistente à lixagem húmida. Tintas e massas aderem bem ao suporte.

sustentáveis aspectos

54% de conteúdo biobasado em todo o produto excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Suporte fino e adaptável
- Resistente à lixagem húmida
- Adequada para diferentes tintas e massas
- Excelente adesão para fixar máscaras contra pulverização excessiva

Aplicações

Adequada para trabalhos de mascaramento com secagem posterior em estufa a temperaturas até 100°C.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 54 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 140 µm |

tesa® 4316 PV3

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	10 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	38 N/cm	• Resistência à temperatura (30 min)	120 °C
• De fácil remoção	sim	• Resistência à temperatura (60 min)	100 °C

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3,4 N/cm |
|----------------------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4316>