tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm

Informação Do Produto

Fita de transferência acrílica de dupla face tackificada de 125µm

Descrição do produto

tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm é uma fita de transferência acrílica tackificada e conformável com uma espessura de 125µm. Está equipada com o nosso comprovado e reconhecido adesivo tesa® 4965, que é transparente, resistente ao envelhecimento e tem uma elevada adesividade inicial. tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm oferece, assim, uma excelente aderência imediata a superfícies irregulares e é adequada para uma vasta gama de aplicações, como a laminação de materiais leves e finos.

Vários produtos estão equipados com este adesivo tesa® 4965 único e de elevado desempenho e, juntos, estes produtos constituem a Team 4965. Esta linha de fitas de filme dupla face facilita a seleção da fita mais eficiente de acordo com as exigências do cliente, produtos e processos. Explore os benefícios da gama completa tesa® 4965 aqui: https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment

sustentáveis aspectos

- Adesivo acrílico tackificado com balanço de biomassa

Liner de papel mais sustentável tesa®:

- Liner de papel proveniente de fontes responsáveis (certificado)
- Papel não branqueado com 30% de fibras recicladas

Para maiores informações: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- Excelente conformabilidade devido ao design da fita de transferência
- Certificação para contacto com a pele de acordo com ISO 10993-5 e ISO 10993-10
- Em conformidade com a norma UL 969. Ficheiro UL: MH18055
- Muito boa adesão inicial a uma grande variedade de substratos
- Muito boa resistência à temperatura e à humidade
- Boas propriedades de corte em matriz
- Baixo VOC - medido de acordo com a análise VDA 278

Aplicações

tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm é adequada para aplicações de montagem e laminação de materiais flexíveis e peças leves.

Exemplos de aplicações incluem:

- Montagem de peças e materiais leves
- Montagem de espumas, feltros, tecidos e têxteis
- Laminação de materiais de isolamento

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=75515

tesa® 75515
- Team 4965 Transfer 125µm

Informação Do Produto

Aplicações

- Montagem de sistemas de pavimentos
- Montagem de teclados de membrana
- Emendas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Material do suporte: nenhum
- Tipo de massa adesiva: acrílico modificado
- Tipo de protector (liner): papel glassine
- Cor: transparente
- Cor do protector (liner): logo castanho/azul
- Espessura do protector (liner): 70 µm
- Peso do protector (liner): 80 g/m²

Propriedades / Valores de Desempenho

- Resistência à humidade: muito bom
- Resistencia a la temperatura a corto plazo: 200 °C
- Resistencia a la temperatura a largo plazo: 100 °C
- Resistência a químicos: bom
- Resistência à temperatura mín.: -40 °C
- Resistência ao deslizamento estático a 23 °C: muito bom
- Resistência ao deslizamento estático a 40 °C: muito bom
- Resistência ao envelhecimento (UV): bom
- Resistência aos suavizantes: bom
- Tack: bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=75515

tesa® 75515
- Team 4965 Transfer 125µm

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao ABS (inicial) 11 N/cm
- Adesividade ao ABS (após 14 dias) 13 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (inicial) 10 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) 11 N/cm
- Adesividade ao PC (inicial) 14 N/cm
- Adesividade ao PC (após 14 dias) 14.5 N/cm
- Adesividade ao PE (inicial) 5 N/cm
- Adesividade ao PE (após 14 dias) 6 N/cm
- Adesividade ao PET (inicial) 10 N/cm
- Adesividade ao PET (após 14 dias) 10 N/cm
- Adesividade ao PP (inicial) 5 N/cm
- Adesividade ao PP (após 14 dias) 6.5 N/cm
- Adesividade ao PS (inicial) 12 N/cm
- Adesividade ao PS (após 14 dias) 13 N/cm
- Adesividade ao PVC (inicial) 9 N/cm
- Adesividade ao PVC (após 14 dias) 15 N/cm
- Adesividade ao Aço (inicial) 14 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 12 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 3 dias) 14 N/cm

Informação Adicional

Variantes de liner:

- PV4: liner de papel branco revestido a PE (118µm; 113g/m^2)
- PV12: liner transparente de PET (75µm; 105g/m^2)
- PV20: liner de papel castanho com marca (70µm; 80g/m^2)

Liner de PET PV12 e papel revestido a PE PV4 dimensionalmente estáveis, ideais para aplicações, envio e armazenamento com exposição a condições de elevada humidade

Baixo VOC - medido de acordo com a análise VDA 278, tesa® 75515 não contém quaisquer substâncias individuais restritas pelos regulamentos GB em elaboração (China).

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=75515

tesa® 75515
- Team 4965 Transfer 125µm

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=75515