

tesa® 4964

Informação Do Produto



Fita adesiva dupla face com suporte de tecido

Descrição do produto

tesa® 4964 consiste num suporte de tecido flexível resistente ao rasgo com um sistema adesivo de borracha.

Devem ser realizados testes iniciais antes de montar tesa® 4964 em superfícies plastificadas

sustentáveis aspectos

> 50% de carbono de origem biológica no produto total sem liner (testado de acordo com EN 16640)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O adesivo tem um elevado peso de revestimento, tornando-o adequado para aplicações de montagem em superfícies irregulares.
- tesa® 4964 pode ser removida na maioria dos casos sem deixar resíduos adesivos em superfícies sãs.

Aplicações

- Colocação de carpetes
- Fresagem de favo
- Laminagem de palmilhas e protetores de salto (fabricação de couro)
- Emenda de bandas de tecido

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido | • Espessura total | 390 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Cor | branco |
| • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 50 % | | |

tesa® 4964

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	6 %	• Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	médio
• Força de tensão	80 N/cm	• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	baixo
• Resistência à humidade	médio	• Resistência ao envelhecimento (UV)	médio
• Resistência a la temperatura a corto plazo	110 °C	• Resistência aos suavizantes	bom
• Resistência a químicos	baixo	• Tack	muito bom

Adesividade ao

• Adesividade ao ABS (inicial)	7.3 N/cm	• Adesividade ao PET (após 14 dias)	7.2 N/cm
• Adesividade ao ABS (após 14 dias)	7.8 N/cm	• Adesividade ao PP (inicial)	6.8 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (inicial)	7.2 N/cm	• Adesividade ao PP (após 14 dias)	6.9 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (após 14 dias)	7.3 N/cm	• Adesividade ao PS (inicial)	7.2 N/cm
• Adesividade ao PC (inicial)	7.4 N/cm	• Adesividade ao PS (após 14 dias)	7.5 N/cm
• Adesividade ao PC (após 14 dias)	7.5 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	6.9 N/cm
• Adesividade ao PE (inicial)	5.3 N/cm	• Adesividade ao PVC (após 14 dias)	7 N/cm
• Adesividade ao PE (após 14 dias)	5.4 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	7.5 N/cm
• Adesividade ao PET (inicial)	6.5 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 14 dias)	7.6 N/cm

Informação Adicional

Versões adicionais do produto especialmente concebidas para a aplicação de fresagem de favo:
PV15: Fita adesiva dupla face com suporte de tecido; linha de papel glassine castanho

Variantes de liner:

PV0: Papel glassine castanho (standard)

tesa® 4964

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4964>