


tesa® 50600 Standard



Informação Do Produto

tesa® 50600 é utilizada para várias aplicações, especialmente para mascaramento durante processos de pintura a pó e proteção de superfícies.

Descrição do produto

tesa® 50600 é uma fita de mascarar translúcida verde para altas temperaturas, composta por um suporte em poliéster e adesivo de silicone. tesa® 50600 é utilizada para diversas aplicações, especialmente para mascaramento durante processos de pintura a pó, aplicações de proteção de superfícies ou colagem e emenda de materiais não polares. A fita de mascarar tesa® 50600 também está disponível numa versão com liner.

Características

- tesa® 50600 também está disponível num liner especial de PET com 50 µm de espessura (50600 PV1)
- Remoção sem resíduos para aplicações de mascaramento e proteção de superfícies
- A fita para altas temperaturas apresenta fácil aplicação e remoção em peça única sem deixar resíduos
- Permite obter margens de cor nítidas e oferece excelente fixação da tinta.
- O sistema adesivo de silicone da fita de mascarar oferece elevada resistência ao calor, suportando temperaturas extremas de até 220°C durante 30 minutos.

Aplicações

- tesa® 50600 é ideal para mascarar áreas que devem ser protegidas durante processos de pintura a pó
- A fita de alta temperatura resiste a temperaturas até 220°C durante 30 minutos
- tesa® 50600 é utilizada para aplicações de proteção de superfícies ou colagem e emenda de materiais não polares
- A fita de mascarar permite remoção sem deixar resíduos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | PET | • Espessura total | 80 µm |
| • Tipo de massa adesiva | solicone | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 110 % | • Rasgabilidade manual | baixo |
| • Força de tensão | 75 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 220 °C |
| • De fácil remoção | sim | • Voltagem de ruptura dieléctrica | 4000 V |
| • Margens pintadas definidas | sim | | |

tesa® 50600 Standard

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 4 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50600>