

tesa® 50650 Conformable

Informação Do Produto



Fita de Mascagem PET 220°C com Adesivo de Silicone

Descrição do produto

tesa® 50650 é uma fita de mascarar azul-translúcida, conformável, para altas temperaturas, com suporte em poliéster e adesivo de silicone. A tesa® 50650 é utilizada para várias aplicações, especialmente para mascaragem em processos de pintura a pó, proteção de superfícies e colagem de materiais não polares. O sistema adesivo de silicone da fita de mascarar torna-a extremamente resistente ao calor, suportando temperaturas extremas até 220°C durante 30 minutos consecutivos.

Características

- Resistência a altas temperaturas (até 220°C durante 30 minutos)
- Remoção sem resíduos para aplicações de mascaragem e proteção de superfícies
- Boa conformabilidade, suporte fino para arestas de cor precisas
- A fita para altas temperaturas permite aplicação fácil e remoção em peça única sem deixar resíduos.
- A fita fina adapta-se bem a formas irregulares, possibilita arestas de cor nítidas e proporciona excelente ancoragem da tinta.

Aplicações

- A tesa® 50650 é ideal para mascarar áreas a proteger durante processos de pintura a pó
- A fita para altas temperaturas pode suportar até 220°C durante 30 minutos
- A tesa® 50650 pode ser utilizada para aplicações de proteção de superfícies
- A fita de mascarar permite remoção sem resíduos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | PETP | • Espessura total | 55 µm |
| • Tipo de massa adesiva | solicone | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 120 % | • Rasgabilidade manual | baixo |
| • Força de tensão | 50 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 220 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.3 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa[®] 50650 Conformable

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50650>