

tesa® 75507

Informação Do Produto



Fita transferidora acrílica dupla face tackificada de 75µm

Descrição do produto

tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm é uma fita transferidora acrílica dupla face, conformável e tackificada, com espessura de 75µm. Está equipada com o nosso reconhecido e comprovado adesivo tesa® 4965, transparente, resistente ao envelhecimento e com adesão inicial elevada. tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm oferece assim uma excelente adesão imediata em superfícies irregulares e é adequada para uma vasta gama de aplicações, como a laminação de materiais leves e finos.

Vários produtos estão equipados com este adesivo tesa® 4965 único e de alto desempenho, formando assim a Team 4965. Este conjunto de fitas de filme dupla face facilita a seleção da fita mais eficiente, tendo em conta as exigências do cliente, dos produtos e dos processos. Explore os benefícios da gama completa tesa® 4965 aqui: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

sustentáveis aspectos

- Adesivo acrílico tackificado com balanço de biomassa

tesa® Liner de Papel Mais Sustentável:

- Liner de papel de origem responsável (certificado)
- Papel não branqueado com 30% de fibras recicladas



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Muito boa resistência à temperatura e à humidade
- Certificação de contacto com a pele segundo ISO 10993-5 e ISO 10993-10
- Em conformidade com a norma UL 969. Ficheiro UL: MH18055
- Boas propriedades para corte por estampagem
- Muito boa adesão inicial a uma grande variedade de substratos
- Excelente conformabilidade devido ao design da fita transferidora
- Baixo VOC - medido de acordo com a análise VDA 278

Aplicações

tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm é adequada para aplicações de montagem e laminação de materiais flexíveis e peças leves.

Exemplos de aplicações:

- Montagem de peças e materiais leves
- Montagem de espumas, feltros, tecidos e têxteis
- Laminação de materiais de isolamento

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=75507>

tesa® 75507

Informação Do Produto

Aplicações

- Montagem de sistemas de pavimentos
- Montagem de teclados de membrana
- Emendas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Material do suporte | nenhum | • Cor do protector (liner) | castanho |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Espessura do protector (liner) | 70 µm |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | • Peso do protector (liner) | 80 g/m ² |
| • Cor | transparente | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| • Resistência à humidade | muito bom | • Resistência ao deslizamento estático a 23 °C | muito bom |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 200 °C | • Resistência ao deslizamento estático a 40 °C | muito bom |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 100 °C | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Resistência a químicos | bom | • Resistência aos suavizantes | bom |
| • Resistência à temperatura mín. | -40 °C | • Tack | bom |

tesa® 75507

Informação Do Produto

Adesividade ao

• Adesividade ao ABS (inicial)	10 N/cm	• Adesividade ao PP (inicial)	4 N/cm
• Adesividade ao ABS (após 14 dias)	11.5 N/cm	• Adesividade ao PP (após 14 dias)	5.5 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (inicial)	8.5 N/cm	• Adesividade ao PS (inicial)	10 N/cm
• Adesividade ao Alumínio (após 14 dias)	9 N/cm	• Adesividade ao PS (após 14 dias)	11 N/cm
• Adesividade ao PC (inicial)	12 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	8 N/cm
• Adesividade ao PC (após 14 dias)	12.5 N/cm	• Adesividade ao PVC (após 14 dias)	13 N/cm
• Adesividade ao PE (inicial)	4 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	11 N/cm
• Adesividade ao PE (após 14 dias)	4.5 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 14 dias)	11 N/cm
• Adesividade ao PET (inicial)	9 N/cm	• Adesividade ao Aço (após 3 dias)	11 N/cm
• Adesividade ao PET (após 14 dias)	9 N/cm		

Informação Adicional

Variantes de liner:

- PV0: papel glassine castanho; (70µm; 80g/m²)
- PV4: papel branco com revestimento PE (118µm; 113g/m²)
- PV12: liner PET transparente (75µm; 105g/m²)
- PV20: papel glassine castanho com marca (70µm; 80g/m²)
- PV21: papel glassine branco; (78µm; 90g/m²)

O liner PET PV12 dimensionalmente estável é o mais adequado para aplicações, envio e armazenamento em condições de alta humidade.

Baixo VOC - medido de acordo com a análise VDA 278, tesa® 75507 não contém quaisquer substâncias individuais restringidas pelo esboço do regulamento GB (China).

tesa® 75507

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=75507>