tesa® 4943

Informação Do Produto

Fita dupla face de não tecido

Descrição do produto

tesa® 4943 é uma fita dupla face composta por um suporte de não tecido equipado com um adesivo acrílico modificado à base de solvente.

Características

- Proporciona uma elevada adesão inicial e uma boa resistência ao corte.

Aplicações

- Laminação de couro, têxteis e espumas
- Montagem de peças leves como sinais, coberturas e placas de identificação
- Selagem de sacos e envelopes
- Emenda

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

Material do suporte	não-tecido
Tipo de massa adesiva	acrílico modificado
Tipo de protector (liner)	papel revestido a PE
Espessura total	100 µm
Cor	translúcido
Cor do protector (liner)	branco
Espessura do protector (liner)	120 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura	2 %
Força de tensão	9 N/cm
Resistência à humidade	bom
Resistencia a la temperatura a corto plazo	100 °C
Resistencia a la temperatura a largo plazo	70 °C
Resistência a químicos	médio
Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	bom
Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	médio
Resistência ao deslizamento estático a 70 °C	bom
Resistência ao envelhecimento (UV)	bom
Tack	bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4943

tesa® 4943

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao ABS (inicial) 6.6 N/cm
- Adesividade ao ABS (após 14 dias) 7.1 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (inicial) 3.6 N/cm
- Adesividade ao Alumínio (após 14 dias) 4.2 N/cm
- Adesividade ao PC (inicial) 7.7 N/cm
- Adesividade ao PC (após 14 dias) 7.1 N/cm
- Adesividade ao PET (inicial) 4.6 N/cm
- Adesividade ao PET (após 14 dias) 5.4 N/cm
- Adesividade ao PP (inicial) 3 N/cm
- Adesividade ao PP (após 14 dias) 4 N/cm
- Adesividade ao PS (inicial) 6.9 N/cm
- Adesividade ao PVC (inicial) 6.1 N/cm
- Adesividade ao PVC (após 14 dias) 10.8 N/cm
- Adesividade ao Aço (inicial) 5.5 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 8.1 N/cm

Informação Adicional

Variantes de liner:
PV0 papel branco PE revestido liso
PV4 papel branco PE revestido com logótipo tesa azul

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4943